



Technisches Datenblatt Graphit pur ohne Einlage

Beschreibung:	Qualitativ Hochwertige Impregnierte Grafittafel (Grafitanteil > 98%)	
Farbe:	GRAFIT	
Einsatz:	Hochtemperatur Anwendungen, geringe Durchdringbarkeit, gute Kratzfestigkeit	
	Maximal empfohlene Einsatztemperatur:	
	Inert oder reduzierende Medien	-250°C ÷ 3000°C
	Oxidierende Medien	-250°C ÷ 500°C
Physikalische Eigenschaften:	Reinheit	> 98 %
	Asche Gehalt	<0.5 %
	Auswaschbares Fluorid	< 50 ppm
	Auswaschbares Chlorid	≤ 100 ppm
	Schwefel Anteil	< 990 ppm
	Kompressibilität ASTM F36A – 66	40 - 50 %
	Rückverformung ASTM F36A - 66	10 - 15 %
Tafelgröße:	1.5 x 1.5 m	

Rehm Dichtungen Ehlers GmbH * Sitz: Peine * HRB-Nr. 101026 * Amtsgericht Hildesheim * Geschäftsführer: Karl-Heinz Ehlers, Fabian Ehlers
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Peine * USt-IdNr.: DE 811 44 1205 * St.-Nr. 38/207/02603 * Es bestehen Vereinbarungen, aus denen
Sich nachträgliche Minderungen des Entgeltes ergeben können. * Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt

Hausanschrift
Gaußstraße 4
31224 Peine
Telefon (05171) 7772-0
Telefax (05171) 7772-20
Internet: www.rehmdichtungen.de
E-mail: info@rehmdichtungen.de

Banken Kreissparkasse Peine (BLZ 252 500 01) 25351 826
IBAN: DE62 2525 0001 0025 3518 26
BIC NOLADE21PEI
Postbank Hannover (BLZ 250 100 30) 432 41-303



ISO 9001:2000