



Technisches Datenblatt Typ 11347-3 Übertragungsklebeband

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Klebstoff: | Acrylat-Dispersion lösemittelfrei |
| Klebstoffzwischenträger: | Polyester – Gelege |
| Abdeckmaterial: | Silikonpapier braun |
| Stärke Klebeband: | ca. 0,09 mm |
| Klebkraft nach DIN EN 1939: | min. 20 N / 25 mm |
| Scherfestigkeit dynamisch: | ca. 35 N/cm ² |
| Temperaturbereich: | -40 bis + 120 °C |
| Alterungsbeständigkeit: | sehr gut |
| Weichmacherbeständigkeit: | sehr gut |
| Klebeigenschaften | aggressiv klebend |

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen in der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen. Für diese Angaben übernehmen wir keine Garantie. Bei der Vielfalt der Werkstoffe haben wir keinen Einfluss auf die Werkstoffe selbst, noch auf deren Verarbeitung. Für unsere Angaben zu den Werkstoffen sowie für die Angaben unseres technischen Beratungsdienstes übernehmen wir deshalb keine Haftung. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Rehm Dichtungen Ehlers GmbH * Sitz: Peine * HRB-Nr. 101026 * Amtsgericht Hildesheim * Geschäftsführer: Karl-Heinz Ehlers, Fabian Ehlers
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Peine * USt-IdNr.: DE 811 44 1205 * St.-Nr. 38/207/02603 * Es bestehen Vereinbarungen, aus denen
Sich nachträgliche Minderungen des Entgeltes ergeben können. * Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt

Hausanschrift
Gaußstraße 4
31224 Peine
Telefon (05171) 7772-0
Telefax (05171) 777220
Internet: www.rehmdichtungen.de
E-mail: info@rehmdichtungen.de

Banken Kreissparkasse Peine (BLZ 252 500 01) 25351 826
IBAN: DE62 2525 0001 0025 3518 26
BIC NOLADE21PEI
Postbank Hannover (BLZ 250 100 30) 432 41-303



ISO 9001:2000