





PARA

A 160 g

-  NR-SBR, grau – high-grade
-  hochelastisch
-  ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
-  Verpackung siehe Allgemeine Informationen

Härte [Shore A]:	40 ±5
Dichte [g/cm ³]:	1,08
Reißfestigkeit [N/mm ²]:	15
Reißdehnung [%]:	550
Ozonbeständigkeit:	nicht beständig
Witterungsbeständigkeit:	nicht beständig
Ölbeständigkeit:	nicht beständig
Benzinbeständigkeit:	nicht beständig
Säurebeständigkeit:	bedingt beständig
Starke Basen:	beständig
Verschleißfestigkeit:	gut geeignet

EINSATZTEMPERATURBEREICH

Medium	dyn. (stat.)	max.	kurzzeitig
Luft	-40 (-50) °C	+70 °C	+80 °C

DRUCKVERFORMUNGSREST DIN ISO 815

Dauer	Temperatur	DVR
22 h	70 °C	35 %

ALTERUNG DIN 53508

Bedingungen	Härte	Festigkeit	Dehnung
70h/70 °C	+3 Shore A	-15 %	-20 %

AUMA-PLATTEN

Artikelnummer	Dicke mm	Breite m	Länge m	Oberfläche	Einlagenanzahl
4011 63100	1,0	1,4	20	G G	0
4011 63150	1,5	1,4	20	G G	0
4011 63200	2,0	1,4	20	G G	0
4011 63300	3,0	1,4	10	G G	0
4011 63400	4,0	1,4	10	G G	0
4011 63500	5,0	1,4	10	G G	0
4011 63600	6,0	1,4	10	G G	0
4011 63800	8,0	1,4	5	G G	0

PRESS-PLATTEN

Artikelnummer	Dicke mm	Breite m	Länge m	Oberfläche	Einlagenanzahl
4213 63100	10,0	1,4	5	G G	0
4213 63120	12,0	1,4	5	G G	0
4213 63150	15,0	1,4	5	G G	0
4213 63200	20,0	1,4	5	G G	0
4213 63250	25,0	1,4	5	G G	0
4213 63300	30,0	1,4	5	G G	0
4213 63400	40,0	1,4	5	G G	0

G = Glatt

Wichtige Hinweise:

Dieser Katalog wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Katalog nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) zögern Sie nicht und kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar sind.

22.8.2003

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesen Katalog enthaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. & Co KG
 A-2632 Wimpassing, Triester Bundesstraße 26
 Telefon +43 2630 310-0*, Telefax +43 2630 310 320
 E-Mail: semperflex@semperit.at, Internet: www.semperit.at

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
 CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITS LISTE
 NR-SBR
 PARA
 NBR
 CR
 EPDM
 SPECIALS
 LEBENSMITTEL- & TRINKWASSER QUALITÄTEN
 ISOLIERLÄUFER & TRINKWASSER QUALITÄTEN
 INDUSTRIE-LÄUFER
 VERSCHLEISS-SCHUTZ