



Technisches Datenblatt

Vulkollan® RG 35 zellig

Werkstoffbezeichnung	Vulkollan® RG 35 zellig
Ölbeständigkeit	gut beständig
Benzinbeständigkeit	bedingt beständig
Säurebeständigkeit	nicht empfohlen
Laugenbeständigkeit	nicht empfohlen
Ozonbeständigkeit	-
Farbe	gelb
Zellart	gemischt – zellig
Temperatur ° C	- 30 / + 80
Raumgewicht kg / m ³	350
Bemerkungen	Brandschutzklasse DIN 4102 B2

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.

Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Sie sind jedoch unverbindlich und schließen jede Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch im Bezug auf Schutzrechte dritter aus.

Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.